

MAPEBAND BUTYL

Samolepicí těsnicí pás na bázi butylkaučuku pro vodonepropustné utěsnění rohových a styčných spár

OBLAST POUŽITÍ

Hydroizolace spár na stěnách a podlahách v místech napojení na keramické obklady a dlažby bez přítomnosti tlakové vody.

Příklady použití

- Sprchy a koupelny v obytných prostorách;
- Vložení do hydroizolační stěrky **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Aquadefense**, **MapegumWPS** a pro použití v kombinaci s těsnicím pásem **Mapeband**.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband Butyl je těsnicí pás z pružné, příčně a podélně vyztužené polypropylenové tkaniny a butylu se samolepicími schopnosti, pokrytý silikonovým papírem.

Mapeband Butyl se vyznačuje těmito vlastnostmi:

- dobrá chemická odolnost
- vysoká přídržnost k čistému podkladu
- samolepicí schopnost
- pružnost
- rychlý postup prací

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být povrchově rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stabilní a zbavené nesoudržných částic. Je nutno bezpodmínečně dodržovat pokyny k přípravě podkladů uvedené u výrobků **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Aquadefense**, **MapegumWPS** a **Mapeband**.

Použití

Mapeband Butyl ustrihneme na požadovanou délku. Z pásu odstraníme ochrannou fólii a přilepíme tak, že ho pod tlakem přitlačíme na podklad. Zvláště pečlivě je nutno provádět lepení v rozích. **Mapeband Butyl** se napojí na příslušnou hydroizolační stěrku zastěrkováním do její vrstvy. Při lepení pásů **Mapeband** je nutno dbát pokynů uvedených v materiálovém listu produktu **Mapeband**. Pokládku obkladů a dlažeb lze provádět ihned po nalepení pásu **Mapeband Butyl**.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při lepení **Mapeband Butyl** na přírodní kámen, může dojít k zabarvení kamene.

Při lepení výrobku **Mapeband Butyl** na podklady, které patří do třídy namáhání vlhkostí B0, je nutno okamžitě po pokládce nanést hydroizolační stěrku **Mapelastic** nebo **Mapelastic Smart**.

Pokud se používá v kombinaci s těsnicím pásem **Mapeband**, je nutné v každém případě přechodové oblasti přestěrkovat hydroizolační stěrkou **Mapelastic** nebo **Mapelastic Smart** a to z důvodu omezení smrštění.

U ploch zařazených do třídy namáhání vlhkostí A a A0, lze provést zakrytí pásu **Mapeband Butyl** v přechodových oblastech pomocí výrobku **Mapegum WPS**.

Balení

Role 20 m (šířka 120 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Materiál	Polypropylenová tkanina se samolepicím butylem a ochrannou fólií
Barva	šedá
Tloušťka	cca. 0,85 mm bez ochranné fólie
Hmotnost	cca. 82 g/m
Teplotní odolnost	od -5°C do +60°C

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původních uzavřených obalech, v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením.

LIKVIDACE

Obaly a zbytky produktu se likvidují podle místních předpisů.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.de a www.mapei.com.